



mozaika ceramiczna DUNIN INSTRUKCJA MONTA U, U YTKOWANIA I PIEL GNACJI

Dzi kujemy za wybór **mozaiki DUNIN** i zach camy do zapoznania si e wskazówkami dotycz cymi monta u i konserwacji. Nasze zalecenia s efektem pracy specjalistów **DUNIN** i pozwol Pa stwu jak najdłu ej cieszy si walorami mozaiki. Stosowanie si do naszych zalece i wskazówek jest tak e warunkiem podstaw do ewentualnych reklamacji.

PRZYCINANIE mozaiki

1. Mozaiki ceramiczne wykonane s z ceramiki szklwionej.
2. Kostki mozaiki ceramicznej nale y przycina szlifierk k tow z diamentow tarcz b d obc gami z kółkiem do ci cia.
3. Przycinanie mozaiki ceramicznej w warunkach domowych nie jest łatwe, zalecamy wi c uło enie wzoru z mozaiki tak, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych kostek.

KLEJENIE mozaiki

1. Mozaik ceramiczn nale y klei na zaprawach białych, elastycznych przeznaczonych do układania mozaiki ceramicznej.
2. Przed przyklejeniem plastrów nale y odpowiednio przygotowa podło e-powinno by suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyl ce.
3. Pac z bat równomiernie rozprowadzi nało ony klej na podło e. Maksymalna długo z bów pacy 3mm.
4. Plaster mozaiki nale y chwyci w dwie r ce, przyło y do ciany i docisn .
5. Plastry oddzieli krzy ykami.
6. Usun klej z powierzchni mozaiki, a tak e z narz dzi i r k. Resztki kleju nie mog pozosta na mozaice. W wypadku zaschni cia kleju, mo na usun go mechanicznie z powierzchni.
7. Nie stosowa klejenia punktowego.
8. Nie nale y klei "na grzebie ".
9. Przyklejon mozaik nale y pozostawi na 24 h do wyschni cia.

SPOINOWANIE mozaiki

1. Do spoinowania nale y przyst pi najwcze niej 24 h po przyklejeniu mozaiki do powierzchni.
UWAGA: Przed spoinowaniem płytek nale y sprawdzi , czy fuga nie pozostawia na płytce zabrudze .
2. U ywa jedynie **spoin drobnoziarnistych** przeznaczonych do mozaiki ceramicznej.
3. Spoin mo na kła równo z powierzchni płytki b d stosowa jej cz ciowe wybranie. Przy intensywnym o wietleniu zwi kszy to efekt „cieni” na płytce.
4. Nie stosowa kładzenia bez fugi czyli na „styk”.
5. **Spoinowa u ywaj c pacy gumowej.** Stosowa si do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.
6. Po nało eniu,oczy ci czyst g bk i wod zarówno płytki, jak i fug .
7. Nie u ytkowa przez 24 godziny.

PIEL GNACJA mozaiki

1. Do regulamej piel gnacji mozaiki **nale y stosowa TYLKO rodki przeznaczone do powierzchni ceramicznych** zgodnie z zał czon do nich instrukcj .
2. **Czyszczenie powierzchni:** mozaik ceramiczn nale y czy ci za pomoc gładkiego, nierysuj cego materiału. Nie nale y dopu ci , aby rodki czyszcz ce zaschły na powierzchni mozaiki.
3. rodki czysto ci zawieraj ce chlor mog zniszczy powierzchni ceramiki.
UWAGA: Mozaika ceramiczna jest szklwiona, dlatego nie nale y jej stosowa w miejscach nara onych na bezpo rednie lub stałe działanie wody, np. mokre sauny, fontanny.
UWAGA: Z uwagi na nisk odporno mechaniczn powierzchni szklwionych bezwzgl dnie nie nale y stosowa na posadzkach. Mozaika ceramiczna przeznaczona jest wył cznie do stosowania na ciany wewn trz budynków.

Ró nice w odcieniach i rozmiarach kostek

Mozaika ceramiczna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubo oraz wielko kostek mo e by zró nicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wy ej wymienione warunki nie stanowi podstaw do reklamacji. Nale y wi c zwróci uwag , aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem płytek nale y upewni si , e zakupiona partia płytek ma odpowiedni jako , wymiar i odcie . Nie zastosowanie si do wy ej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.